



**NIPPON
PAINT**

THE COATINGS EXPERT

NIPPON ESSENTIAL STONE
COLLECTION



FAST APPLICATION
NATURAL STONE FINISH



THE
COATINGS
EXPERT

CREATE A
STUNNING STONE
FAÇADE FOR
YOUR PROJECT

NIPPON ESSENTIAL STONE

Sơn hiệu ứng giả đá **Nippon Essential Stone** là dòng sơn trang trí cao cấp, khi hoàn thiện bề mặt sẽ có màu sắc và vân giống như đá tự nhiên. Trọng lượng của sơn giả đá nhẹ hơn so với ốp đá tự nhiên, do đó sẽ giúp giảm áp lực cho tường nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Sơn giả đá Nippon Essential Stone có khả năng che khuyết điểm cho bề mặt tường cùng với tính năng chống tia cực tím, chống bám bẩn tốt và bền bỉ trước mọi thời tiết sẽ giúp các công trình bền đẹp với thời gian.

Nippon Essential Stone is designed to turn ordinary walls into extraordinary and luxurious masterpieces. A premium grade selection of nature granite-stone and sand-stone textured coatings that can withstand UV and is weather resistant. Nippon Essential Stone hides wall imperfections and give a natural stone finish to both external and internal masonry surfaces.



Rất nhẹ, không làm tăng tải trọng
Extremely lightweight decoration system



Bền màu
Excellent color retention



Dễ thi công
Easy application



Tiết kiệm chi phí
Cost effective



Thân thiện với môi trường
Environmentally friendly



MSS001



MSS002



MSS003




MSS004



MSS005



MSS006



MSS007



MSS008



MSS009



MSS010



MSS011



MSS012



MSS013



MSS014




MSS015



MSS016



MSS017



MSS018

Tất cả các màu sắc hiển thị trong bảng màu này sẽ gần giống với màu thực tế của Nippon Paint nhất dựa trên kỹ thuật in hiện đại cho phép. Màu sắc hoàn thiện thực tế có thể thay đổi tùy theo số lớp sơn, dụng cụ và phương pháp thi công.
 All colours shown in this colour card are as close to actual Nippon Paint colours as modern printing techniques permit.
 Colour appearance/ finishing will vary according to amount of coats, types of coating tools apply and individual painting methods



MSS019



MSS020



MSS021



MSS022



MSS023



ZSS001



ZSS002



ZSS003



ZSS004



ZSS005



ZSS006



ZSS007




ZSS008



ZSS009




ZSS010



ZSS011



ZSS012




www.professional.nipponpaint.com.vn

Tất cả các màu sắc hiển thị trong bảng màu này sẽ gần giống với màu thực tế của Nippon Paint nhất dựa trên kỹ thuật in hiện đại cho phép. Màu sắc hoàn thiện thực tế có thể thay đổi tùy theo số lớp sơn, dụng cụ và phương pháp thi công.
All colours shown in this colour card are as close to actual Nippon Paint colours as modern printing techniques permit.
Colour appearance/ finishing will vary according to amount of coats, types of coating tools apply and individual painting methods

NIPPON ESSENTIAL STONE - GRANITE

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ RECOMMENDED COATING SYSTEM






 HỆ THỐNG <i>Painting System</i>	 SẢN PHẨM <i>Product</i>	 SỐ LỚP SƠN <i>No. of Coat</i>	 MỨC TIÊU HAO LÝ THUYẾT <i>Theoretical Coverage</i>	 THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP (GIỜ/25°C) <i>Recoating Time (Hours/25°C)</i>	 PHA LOÃNG (%) <i>Thinning Ratio (%)</i>	 DỤNG CỤ THI CÔNG <i>Coating Tools</i>
Lớp lót <i>Sealer</i>	Nippon Essential Stone Primer	1 lớp/coat	8 – 10 m ² /L	≥ 2 giờ/hours	≤ 15%	Cọ quét và con lăn <i>Brush & roller</i>
Lớp giữa <i>Middle Coat</i>	Nippon Essential Stone - Granite	1-2 lớp/coats	1.5 – 2.0 Kg/m ²	≥ 6 giờ/hours	KHÔNG cần thiết <i>NO need</i>	Súng phun <i>Spray</i>
Lớp phủ <i>Top Coat</i>	Nippon Essential Stone Top Coat	1 lớp/coat	10 m ² /L	--	≤ 5%	Cọ quét, con lăn và súng phun <i>Brush, roller & spray</i>




Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) của Nippon Paint để biết thêm chi tiết
 Please refer to Nippon Paint Technical Data Sheet (TDS) for further details

NIPPON ESSENTIAL STONE - SAND

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ RECOMMENDED COATING SYSTEM

 HỆ THỐNG <i>Painting System</i>	 SẢN PHẨM <i>Product</i>	 SỐ LỚP SƠN <i>No. of Coat</i>	 MỨC TIÊU HAO LÝ THUYẾT <i>Theoretical Coverage</i>	 THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP (GIỜ/25°C) <i>Recoating Time (Hours/25°C)</i>	 PHA LOÃNG (%) <i>Thinning Ratio (%)</i>	 DỤNG CỤ THI CÔNG <i>Coating Tools</i>
Lớp lót <i>Sealer</i>	Nippon Essential Stone Primer	1 lớp/coat	8 – 10 m ² /L	≥ 2 giờ/hours	≤ 15%	Cọ quét và con lăn <i>Brush & roller</i>
Lớp giữa <i>Middle Coat</i>	Nippon Essential Stone - Sand	1-2 lớp/coats	1.0 – 1.5 Kg/m ²	≥ 6 giờ/hours	KHÔNG cần thiết <i>NO need</i>	Súng phun <i>Spray</i>
Lớp phủ <i>Top Coat</i>	Nippon Essential Stone Top Coat	1 lớp/coat	10 m ² /L	--	≤ 15%	Cọ quét, con lăn và súng phun <i>Brush, roller & spray</i>



Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) của Nippon Paint để biết thêm chi tiết
Please refer to Nippon Paint Technical Data Sheet (TDS) for further details