

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT****WEATHERGARD PLASTER**

<b>Mô tả</b>	WEATHERGARD PLASTER là sản phẩm được pha chế đặc biệt từ những vật liệu vô cơ để làm phẳng hơn cho các bề mặt tường nề ngoại thất, có thể thi công với độ dày cao và không nứt.
<b>Công dụng</b>	WEATHERGARD PLASTER được sử dụng như là vữa hồ hoặc bột trét để xử lý độ phẳng cho bề mặt bê tông, tường trát vữa.
<b>Hoàn thiện</b>	Mờ Màu : Xám
<b>Đặc điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cứng và rất bền</li><li>- Dễ sử dụng</li><li>- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt nói trên</li><li>- Tăng cường độ bám dính cho lớp phủ kế tiếp</li><li>- Không bị nứt ở điều kiện thi công bình thường với độ dày lên đến 6 mm cho 1 lớp</li><li>- Khả năng chống thấm nước cao</li></ul>
<b>Dữ liệu áp dụng</b>	
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	Bề mặt phải sạch, khô & ổn định trước khi sơn. * Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003 Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét WEATHERGARD PLASTER.
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng dao trét hoặc súng phun chân không để tải lên bề mặt một lớp WEATHERGARD PLASTER, độ dày có thể lên đến 6 mm tùy thuộc vào loại bề mặt.
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 20.0 – 25.0 m <sup>2</sup> / Bao 40Kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)
<b>Cách pha trộn</b>	Trộn 01 bao WEATHERGARD PLASTER với khoảng 14 lít nước sạch (Nên trộn đều từ 5-10 phút bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp). Nên đổ bột vào nước từ từ & khuấy đều, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục. Để hỗn hợp vữa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có một hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ.
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng

**NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349



# WEATHERGARD PLASTER

<b>Bảo quản</b>	WEATHERGARD PLASTER dễ hút ẩm và nước nên cần cột chặt miệng bao. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
<b>Đóng gói</b>	40 Kg / Bao
<b>Lưu ý</b>	<p>Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v...</p> <p>Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...</p> <p>Không trét WEATHERGARD PLASTER trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước, và trên các nền sàn đã được làm láng.</p> <p>Không thi công WEATHERGARD PLASTER khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.</p>
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

## **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

 [www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)