



# HI-PON 20-04 STE 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### MÔ TẢ

**Hi-Pon 20-04 STE 80** là sơn epoxy mastic hai thành phần, không kén sự chuẩn bị bề mặt, hàm lượng rắn cao, có thể thi công với màng sơn mỏng. Là sơn lót chống ăn mòn và/ hoặc là lớp sơn giữa bảo vệ sự ăn mòn cho thép và bề mặt khác trong môi trường khí quyển.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chống ăn mòn phổ biến trong môi trường C5I / C5M. Thích hợp với nhiều loại sơn phủ.

### ĐẶC TÍNH CHUNG

<b>Màu</b>	: Xám & Trắng
<b>Độ bóng</b>	: Bóng nhẹ
<b>Hàm lượng rắn theo thể tích</b>	: 80 ± 2 %
<b>Tỉ trọng</b>	: 1.48 – 1.58 kg/l (cho hỗn hợp)
<b>Điểm bắt cháy</b>	: Chất cơ sở là 23°C : Chất đóng rắn là 93°C : Hỗn hợp là 23°C
<b>Hàm lượng VOC</b>	: 213 g/l (cho hỗn hợp)
<b>Độ dày màng sơn tiêu biểu</b>	: 70-200 micron (màng sơn khô) : 90-255 micron (màng sơn ướt)

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả các bề mặt phải sạch và không bị nhiễm bẩn. Bề mặt phải được đánh giá và xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504.

Dầu hoặc mỡ phải được loại bỏ bằng dung môi theo tiêu chuẩn SSPC-SP1.

#### Thép trần

Thép trần phải được thổi hạt theo tiêu chuẩn Sa 2½ (ISO 8501-1: 2007), để đạt được độ nhám bề mặt 50-85 micron.

#### Bề mặt khác

Hi-Pon 20-04 STE 80 có thể được sử dụng trên các bề mặt khác. Vui lòng liên lạc với Công ty Nippon Paint gần nhất để biết thêm thông tin.



# HI-PON 20-04 STE 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Tránh thi công khi nhiệt độ dưới 10°C và độ ẩm trên 85%. Nhiệt độ bề mặt cần sơn phải lớn hơn điểm sương của môi trường xung quanh ít nhất là 3°C.

### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Tỷ lệ pha trộn** : Chất cơ sở : chất đóng rắn = 6 : 1  
(theo thể tích)  
Chất cơ sở và chất đóng rắn phải được khuấy trộn kỹ trước khi sử dụng.
- Thời gian hoạt hóa** : Trong vòng 15 phút
- Thời gian sử dụng** : Trong vòng 2 giờ ở 25°C
- hỗn hợp đã pha trộn**
- Độ phủ lý thuyết** : 11.4m<sup>2</sup>/lít (độ dày màng sơn khô 70 micron)  
4.0 m<sup>2</sup>/lít (độ dày màng sơn khô 200 micron)
- Dung môi pha loãng** : Hi-Pon Epoxy Thinner

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Thi công bằng cọ và con lăn thích hợp cho việc dặm vá và cho những diện tích rất nhỏ. Nên sử dụng súng phun không có khí. Cần lưu ý để đạt được độ dày màng sơn khô theo yêu cầu.

### DỮ LIỆU THI CÔNG

- Phun không có khí** : Kích thước đầu phun : 0.015" -0.023"  
(Cỡ béc)  
Áp lực vòi phun : 150 -170 kg/cm<sup>2</sup>
- Độ dày màng sơn tiêu biểu** : 70 - 200 micron (màng sơn khô)  
90 - 255 micron (màng sơn ướt)
- Thời gian khô** : Nhiệt độ bề mặt nền : 25°C 40°C
- Khô bề mặt : 3 giờ 1.5 giờ
- Khô để xử lý : 7 giờ 3.5 giờ
- Khô hoàn toàn : 7 ngày 3 ngày
- Thời gian sơn lớp kế : 7 giờ 3.5 giờ tiếp (tối thiểu)
- Thời gian sơn lớp kế : 7 ngày 3 ngày tiếp (tối đa)
- Thời gian sơn lớp kế : (\*) tiếp (tối đa) với cùng loại sơn



# HI-PON 20-04 STE 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hơn hay dài hơn phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ thông thoáng, độ ẩm, hệ thống sơn bên dưới, các yêu cầu về vận chuyển sớm và độ bền cơ học ... Một hệ thống sơn hoàn chỉnh sẽ được thể hiện trong bản thông số hệ thống sơn bao gồm tất cả những thông số và điều kiện cụ thể.

(\*) Liên lạc với Bộ phận sơn Công nghiệp của Nippon Paint để được tư vấn về sự chuẩn bị bề mặt nhằm đạt được độ bám dính tối ưu giữa các lớp sơn.

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Loại Sơn giữa / Sơn phủ sau được đề nghị cho Hi-Pon 20-04 STE 80:

#### Sơn Giữa

Hi-Pon 20-04 STE 80  
Hi-Pon 20-04 STE AL 80  
Hi-Pon 20-04 STE GF 80  
Hi-Pon 20-04 STE MIO 80  
Hi-Pon 30-01 Epoxy Midcoat 70  
Hi-Pon 30-02 Epoxy MIO 80  
Hi-Pon 30-03 Epoxy Midcoat 80  
Hi-Pon 30-04 Epoxy MIO 70

#### Sơn phủ

Hi-Pon 40-02 Epoxy Top coat  
Hi-Pon 40-04 Epoxy Top coat  
Hi-Pon 50-01 Polyurethane Top coat

Để chọn hệ thống sơn cho ứng dụng khác, tham khảo các tài liệu của sản phẩm hoặc liên hệ với Công ty Nippon Paint để có sự tư vấn chuyên nghiệp.

### ĐÓNG GÓI

Đơn vị	Chất cơ sở		Chất đóng rắn	
	Thể tích	Thể tích của thùng	Thể tích	Thể tích của thùng
19.6L	16.8L	20L	2.8L	5L
4.9L	4.2L	5L	0.7L	1L



# HI-PON 20-04 STE 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### BẢO QUẢN

<b>Hạn sử dụng</b>	: Chất cơ sở	: 12 tháng (25°C)
	Chất đóng rắn	: 12 tháng (25°C)

Cần kiểm tra lại sơn sau thời gian này. Nhiệt độ cao trong quá trình lưu trữ có thể làm hạn sử dụng ngắn hơn và có thể dẫn đến sự keo đặc trong thùng chứa.

Đậy kín nắp thùng, lưu trữ ở khô ráo và thoáng mát, luôn tránh xa nguồn nhiệt và tia lửa.

### THÔNG TIN AN TOÀN

- Sản phẩm này được sử dụng bởi những người thi công chuyên nghiệp. Tham khảo các thông tin an toàn trên bao bì và trong tài liệu an toàn (SDS) trước khi sử dụng sản phẩm.
- Thi công trong môi trường thông thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, trường hợp tiếp xúc trực tiếp với da thì ngay lập tức rửa sạch bằng chất làm sạch thích hợp, xà phòng và nước.
- Khi bị bắn sơn vào mắt, nên rửa thật nhiều với nước sạch và tham vấn bác sĩ.
- Trong quá trình thi công cần tuyệt đối tránh ngọn lửa trực tiếp, việc hàn cắt và hút thuốc. Môi trường thi công phải được thông gió tốt.
- Nếu không rõ về việc sử dụng sản phẩm, hãy liên hệ với công ty Nippon Paint để được tư vấn.

### KHUYẾN CÁO

Thông tin trong bảng dữ liệu này được đưa ra từ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế tốt nhất của Nippon Paint. Người sử dụng có thể tham khảo ý kiến của Nippon Paint về sự phù hợp chung của sản phẩm cho nhu cầu của họ, tuy nhiên vẫn là trách nhiệm của mỗi người sử dụng để xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng cụ thể. Các điều kiện của bề mặt và điều kiện thi công không nằm trong sự kiểm soát của Nippon Paint. Vì vậy không có điều kiện mặc định, bảo hành hoặc các điều khoản khác sẽ áp dụng cho các sản phẩm. Nippon Paint không và không thể đảm bảo các kết quả mà người dùng có thể có được khi sử dụng sản phẩm. Trong mọi trường hợp Nippon Paint sẽ không chịu trách nhiệm với người sử dụng cho bất kỳ sự cố nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) ngay cả khi Nippon Paint đã có những khuyến cáo trước đó. Điều này



# HI-PON 20-04 STE 80

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

---

phù hợp với chính sách của công ty Nippon Paint cho sự phát triển lâu dài. Công ty Nippon Paint có quyền cải tiến sản phẩm và điều chỉnh các thông tin trong bảng dữ liệu này mà không cần thông báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm liên lạc với công ty Nippon Paint để có phiên bản mới nhất của bảng dữ liệu này. Bảng dữ liệu này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp không thống nhất, bản tiếng Anh sẽ áp dụng.