

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Ngày ban hành: Ngày 2 Tháng 1 năm 2025

NP 06AF

Là loại sơn được sản xuất từ hỗn hợp nhựa tổng hợp đặc biệt chứa oxide đồng là thành phần chống hà chính kết hợp với các thành phần chống rong rêu và không chứa thiếc. Sơn tạo thành lớp phủ bền vững trên bề mặt kim loại hoặc gỗ, có khả năng kiểm soát tốc độ suy giảm của màng sơn nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả việc các sinh vật biển bám trên bề mặt trong quá trình sử dụng

Phạm vi sử dụng	Chống hà cho tàu ghe gỗ
Loại	Oxide đồng và nhựa tổng hợp đặc biệt, không chứa thiếc
Màu	Nâu đỏ
Độ bóng	Bóng mờ
Khối lượng riêng	1.60 ± 0.05 kg/cm ³
Hàm lượng rắn theo thể tích	60 ± 2 (%)
Độ dày màng sơn tiêu biểu	60 ~ 80 μm (màng sơn khô) 100 ~ 133 μm (màng sơn ướt)
Mức tiêu hao lý thuyết	10.0 m ² / L (màng sơn khô 60 μm)
Mức tiêu hao thực tế (hao hụt 20%)	8.0 m ² / L (màng sơn khô 60 μm)

Thời gian khô

Nhiệt độ	20 °C	30 °C
Khô bề mặt	30 phút	20 phút
Khô hoàn toàn	4 giờ	3 giờ

Thời gian chuyển tiếp giữa hai lớp sơn

Nhiệt độ	20 °C	30 °C
Tối thiểu	6 giờ	4 giờ
Tối đa	-	-

Thời gian đợi trước khi hạ thủy

Nhiệt độ	20 °C	30 °C
Tối thiểu	12 giờ	12 giờ

Dung môi pha loãng

THINNER 200

Phương pháp thi công

Phun chân Kích cỡ béc: 0.69 ~ 0.84 mm
không: Góc mở: 62° ~ 75°
Áp suất đầu ra: khoảng 150 kg/cm²

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

	Cọ / Con lăn	Chỉ dùng để sơn cho những khu vực có diện tích nhỏ
Đóng gói:	1 kg – 4 kg – 25 kg	
Điểm chớp cháy	30°C	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt cần sơn cần phải làm sạch, khô và không bị nhiễm bẩn. Rửa bằng nước sạch áp lực cao và loại bỏ tất cả dầu/mỡ, các chất ô nhiễm hoà tan và các tạp chất lạ khác.	
An toàn	Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh tiếp xúc với da và mắt (ví dụ: đeo găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang, thoa kem bảo vệ, vv...) Phải cung cấp các biện pháp thông gió và bảo vệ thích hợp trong quá trình thi công và thời gian khô để giữ nồng độ hơi dung môi trong giới hạn tiếp xúc an toàn. Trước khi sử dụng, hãy tham khảo và làm theo Thông tin An toàn của sản phẩm này về thông tin đối với sức khoẻ và an toàn.	

<Ghi chú>

- 1/ Thông tin trong trang này có thể được sửa đổi theo thời gian, theo kinh nghiệm và chính sách phát triển sản phẩm liên tục của chúng tôi.
- 2/ Dùng THINNER 200 để rửa các dụng cụ sơn, ống mềm và súng, trước và sau khi sử dụng.
- 3/ Bảo quản trong thùng kín ở nơi khô ráo, thoáng mát.