

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

WEATHERBOND SKIMCOAT

Mô tả	WEATHERBOND SKIMCOAT được pha chế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ về sự vá đầy các vết nứt nhỏ cũng như làm láng mịn hơn cho các bề mặt nền.
Công dụng	WEATHERBOND SKIMCOAT được sử dụng như là chất trét cho các bề mặt ngoại thất như: - Tường trát vữa - Bê tông - Tường gạch ...
Hoàn thiện	Mờ Màu: Trắng. Màu xám nhạt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu.
Đặc điểm	- Cứng và rất bền - Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt nói trên - Không bị nứt ở điều kiện thi công bình thường - Khả năng chống thấm nước cao - Dễ xả nhám hơn
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô & ổn định trước khi sơn. * Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003 Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét WEATHERBOND SKIMCOAT.
Phương pháp thi công	Dùng dao trét để trét lên bề mặt một lớp WEATHERBOND SKIMCOAT, độ dày khoảng 1mm tùy thuộc vào loại bề mặt. Để lớp thứ nhất khô trong khoảng 16 giờ thì trét lớp thứ hai với độ dày tương tự. Tổng độ dày các lớp không nên vượt quá 3mm. Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng.
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 30.0 – 40.0 m ² / Bao 40Kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)
Cách pha trộn	Trộn 01 bao WEATHERBOND SKIMCOAT với khoảng 15 đến 17 lít nước sạch (Nên trộn đều từ 5 - 10 phút bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp). Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục. Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có một hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

WEATHERBOND SKIMCOAT

Bảo quản	WEATHERBOND SKIMCOAT dễ hút ẩm và nước nên cần cột chặt miệng bao. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
Đóng gói	40 Kg / Bao
Lưu ý	Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v... Không trét WEATHERBOND SKIMCOAT trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước, và trên các nền sàn đã được làm láng. Không thi công WEATHERBOND SKIMCOAT khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com