

VPU-1001**Mã sản phẩm:**

VPU-1001 Sơn lót trong suốt PU

Công dụng:

Dễ thi công, tốc độ khô nhanh, dễ chà nhám và khả năng lấp đầy tốt. Phù hợp sử dụng cho các sản phẩm gỗ phân khúc trung bình và phổ thông.

Đặc tính sản phẩm:

- Nhẹ mùi
- Khô nhanh, dễ chà nhám
- Khả năng khử bọt tốt
- Độ trong suốt cao
- Khả năng lấp đầy bề mặt tốt

Thông số vật lý:**Hạng mục****Thông số****Ngoại quan**

Chất lỏng bán trong suốt, sánh đặc, màu vàng nhạt

Hàm lượng rắn

72 ± 2%

Thời gian chờ chà nhám

≥ 1 giờ

Độ nhớt (30°C)

50.000 ± 10.000 mPa.s

Tỷ lệ pha trộn

Sơn : Chất đóng rắn (VPU-G001) : Dung môi = 1 : 0.5 : 0.5-0.8

Dữ liệu thi công:**Phương pháp thi công**

Phun sơn

Dung môi pha loãng

VPU-X1

Độ nhớt thi công

10~14 giây (Cốc đo độ nhớt Iwata số 2)

Điều kiện thi công

10~35 °C

Độ dày màng sơn khuyến nghị

2 lớp phun hướng vuông góc (chéo nhau) (2 cross-coats)

Hướng dẫn sử dụng:

1. **Pha sơn:** Cho chất đóng rắn trực tiếp vào sơn, khuấy đều rồi mới thêm dung môi để điều chỉnh đến độ nhớt thi công.
2. **Chuẩn bị bề mặt:** Trước khi phun sơn lót, bề mặt gỗ cần được chà nhám phẳng bằng giấy nhám độ hạt 320-400#.
3. **Thời gian sử dụng:** Hỗn hợp sau khi pha trộn nên được sử dụng hết trong vòng 4 giờ.

Vệ sinh thiết bị:

Vệ sinh súng phun và các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi hoặc dung dịch rửa súng phun chuyên dụng để tránh hiện tượng khô màng sơn. Chất thải sau khi vệ sinh phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin an toàn:

Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích công nghiệp, yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo về chuyên môn hoặc được hướng dẫn kỹ thuật. Cần đảm bảo các biện pháp sau:

- Bảo hộ: Luôn đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo lao động khi làm việc.
- Tiếp xúc da: Nếu dính vào da, rửa sạch bằng nước và xà phòng.
- Tiếp xúc mắt: Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
- Môi trường: Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng. Tuyệt đối không hít bụi sơn hoặc hơi sơn.

Quy cách đóng gói:

- 20kg

Bảo quản:

- **Nhiệt độ bảo quản:** 5~35°C
- **Hạn sử dụng:** 12 tháng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Các nội dung nêu trong tài liệu này được cung cấp dựa trên những dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất hiện có của Công ty chúng tôi. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, tài liệu này không cấu thành bất kỳ cam kết bảo hành nào và chỉ mang tính chất hướng dẫn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các thông tin có thể được điều chỉnh theo chính sách của Công ty và sự phát triển của sản phẩm; phiên bản được chúng tôi xác nhận sẽ là phiên bản cuối cùng có hiệu lực.