

VPU-408-X**Mã sản phẩm:**

VPU-408-X Sơn sậy PU trong suốt nhiệt độ cao, mờ.

Công dụng:

Sản phẩm có độ cứng cao, khả năng kháng nước và kháng sương muối tốt, độ bám dính cao cùng hiệu suất tổng thể vượt trội. Phù hợp để sơn phủ bề mặt cho các sản phẩm kim loại cao cấp.

Đặc tính sản phẩm:

- Kháng nước và kháng sương muối tốt
- Độ cứng cao
- Khả năng giữ bề mặt hoàn thiện mờ ổn định và giữ màu tốt
- Màng sơn dày dặn
- Độ bám dính vượt trội

Thông số vật lý:

Hạng mục	Thông số
Ngoại quan	Chất lỏng bán trong suốt, sánh đặc, màu vàng nhạt
Hàm lượng rắn	62 ± 2%
Độ bóng	X × 10 ± 5
Độ nhớt (30°C)	4.000 ± 500 mPa.s
Tỷ lệ pha trộn	Sơn : Dung môi sơn sậy VPU-X4 = 1 : 0,5 – 1

Dữ liệu thi công:

Phương pháp thi công	Phun sơn
Dung môi pha loãng	VPU-X4
Độ nhớt thi công	10~14 giây (Cốc đo độ nhớt Iwata số 2)
Điều kiện thi công	10~35 °C
Độ dày màng sơn khuyến nghị	1.5 – 2 lớp phun hướng vuông góc (chéo nhau) (2 cross-coats)
Chế độ sấy	Nhiệt độ 170–200°C trong vòng 20–25 phút

Hướng dẫn sử dụng:

- 1. Pha sơn:** Khuấy đều trước khi dùng, thêm dung môi pha loãng đến độ nhớt thi công phù hợp. Lọc qua lưới 200 mesh trước khi phun.
- 2. Chuẩn bị bề mặt:** Trước khi phun sơn phủ, cần đảm bảo lớp sơn lót đã được chà nhám phẳng bằng giấy nhám độ hạt 400-600#.
- 3. Bảo quản:** Lượng sơn chưa dùng hết cần được đậy kín nắp kịp thời.

Vệ sinh thiết bị:

Vệ sinh súng phun và các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi hoặc dung dịch rửa súng phun chuyên dụng để tránh hiện tượng khô màng sơn. Chất thải sau khi vệ sinh phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin an toàn:

Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích công nghiệp, yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo về chuyên môn hoặc được hướng dẫn kỹ thuật. Cần đảm bảo các biện pháp sau:

- **Bảo hộ:** Luôn đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo lao động khi làm việc.
- **Tiếp xúc da:** Nếu dính vào da, rửa sạch bằng nước và xà phòng.
- **Tiếp xúc mắt:** Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
- **Môi trường:** Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng. Tuyệt đối không hít bụi sơn hoặc hơi sơn.

Quy cách đóng gói:

- 20kg

Bảo quản:

- **Nhiệt độ bảo quản:** 5~35°C
- **Hạn sử dụng:** 12 tháng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Các nội dung nêu trong tài liệu này được cung cấp dựa trên những dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất hiện có của Công ty chúng tôi. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, tài liệu này không cấu thành bất kỳ cam kết bảo hành nào và chỉ mang tính chất hướng dẫn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các thông tin có thể được điều chỉnh theo chính sách của Công ty và sự phát triển của sản phẩm; phiên bản được chúng tôi xác nhận sẽ là phiên bản cuối cùng có hiệu lực.