

VPU-5001-X**Mã sản phẩm:**

VPU-5001-X Sơn phủ trắng PU, mờ.

Công dụng:

Độ che phủ tốt, đặc biệt có khả năng che lấp cạnh đen vượt trội. Đặc tính chống ngả vàng nhất định, phù hợp sơn phủ các loại nội thất gỗ không yêu cầu quá cao chống ngả vàng. Khuyến nghị sử dụng cho cửa gỗ, nội thất ván công nghiệp, nội thất trẻ em, tủ kệ trưng bày, v.v.

Đặc tính sản phẩm:

- Độ che phủ cao, khả năng che lấp hiệu quả tại các vị trí cạnh góc hoặc đường phôi đen
- Dễ phun, khả năng khử bọt tốt, không xuất hiện bọt khí sau khi phun
- Có thể dùng làm sơn gốc (base) để pha các màu nhạt

Thông số vật lý:

Hạng mục	Thông số
Ngoại quan	Chất lỏng trắng, sánh đặc
Hàm lượng rắn	77 ± 2%
Độ bóng	X × 10 ± 5
Độ nhớt (30°C)	7.000 ± 1.000 mPa.s
Tỷ lệ pha trộn	Sơn : Chất đóng rắn (VPU-G3) : Dung môi = 1 : 0.5 : 0.5-0.8

Dữ liệu thi công:

Phương pháp thi công	Phun sơn
Dung môi pha loãng	VPU-X1
Độ nhớt thi công	10~14 giây (Cốc đo độ nhớt Iwata số 2)
Điều kiện thi công	10~35 °C
Độ dày màng sơn khuyến nghị	2 lớp phun hướng vuông góc (chéo nhau) (2 cross-coats)

VPU-5001-X

Hướng dẫn sử dụng:

- 1. Pha sơn:** Cho chất đóng rắn trực tiếp vào sơn, khuấy đều rồi mới thêm dung môi để điều chỉnh đến độ nhớt thi công.
- 2. Chuẩn bị bề mặt:** Trước khi phun sơn phủ, cần đảm bảo lớp sơn lót đã được chà nhám phẳng bằng giấy nhám độ hạt 400-600#.
- 3. Thời gian sử dụng:** Hỗn hợp sau khi pha trộn nên được sử dụng hết trong vòng 4 giờ.

Vệ sinh thiết bị:

Vệ sinh súng phun và các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi hoặc dung dịch rửa súng phun chuyên dụng để tránh hiện tượng khô màng sơn. Chất thải sau khi vệ sinh phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin an toàn:

Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích công nghiệp, yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo về chuyên môn hoặc được hướng dẫn kỹ thuật. Cần đảm bảo các biện pháp sau:

- **Bảo hộ:** Luôn đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo lao động khi làm việc.
- **Tiếp xúc da:** Nếu dính vào da, rửa sạch bằng nước và xà phòng.
- **Tiếp xúc mắt:** Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
- **Môi trường:** Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng. Tuyệt đối không hít bụi sơn hoặc hơi sơn.

Quy cách đóng gói:

- 20kg

Bảo quản:

- **Nhiệt độ bảo quản:** 5~35°C
- **Hạn sử dụng:** 12 tháng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Các nội dung nêu trong tài liệu này được cung cấp dựa trên những dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất hiện có của Công ty chúng tôi. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, tài liệu này không cấu thành bất kỳ cam kết bảo hành nào và chỉ mang tính chất hướng dẫn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các thông tin có thể được điều chỉnh theo chính sách của Công ty và sự phát triển của sản phẩm; phiên bản được chúng tôi xác nhận sẽ là phiên bản cuối cùng có hiệu lực.

CÔNG TY TNHH SƠN GỖ CÔNG NGHIỆP CRF

Ô 3, 4, 9, 10, Lô B3, Đường D3, Khu công nghiệp KSB - Khu A,
Xã Bắc Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam