

VPU-503-X**Mã sản phẩm:**

VPU-503-X Sơn phủ trắng PU cải tiến, mờ, chống ngả vàng vượt trội

Công dụng:

Nhẹ mùi, chống ngả vàng vượt trội, độ che phủ cao và hiệu ứng lộ tim gỗ. Sản phẩm có độ cứng cao, bề mặt màng sơn mềm mại, mịn màng, giữ bề mặt mờ ổn định và giữ màu tốt. Phù hợp cho các dòng nội thất gỗ trắng yêu cầu hiệu ứng hở tim hoặc lộ thớ gỗ tự nhiên.

Đặc tính sản phẩm:

- Độ che phủ cao, dễ thi công
- Nhẹ mùi, thân thiện môi trường, chống ngả vàng vượt trội
- Dễ phun, khả năng khử bọt tốt, không xuất hiện bọt khí sau khi phun
- Bề mặt màng sơn mịn màng, tinh tế
- Hiệu ứng lộ tim gỗ tự nhiên sắc nét và thấm sâu vào tim gỗ

Thông số vật lý:

Hạng mục	Thông số
Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng, sánh đặc
Hàm lượng rắn	60 ± 3%
Độ bóng	X × 10 ± 5
Độ nhớt (30°C)	2.500 ± 1.000 mPa.s
Tỷ lệ pha trộn	Sơn : Chất đóng rắn VPU-G5B : Dung môi = 1 : 0.25 : 0.8 – 1

Dữ liệu thi công:

Phương pháp thi công	Phun sơn
Dung môi pha loãng	VPU-X1
Độ nhớt thi công	9~10 giây (Cốc đo độ nhớt Iwata số 2)
Điều kiện thi công	10~35 °C
Độ dày màng sơn khuyến nghị	1.5 lớp phun hướng vuông góc (chéo nhau) (1.5 cross-coats)

VPU-503-X

Hướng dẫn sử dụng:

- 1. Pha sơn:** Cho chất đóng rắn trực tiếp vào sơn, khuấy đều rồi mới thêm dung môi để điều chỉnh đến độ nhớt thi công.
- 2. Chuẩn bị bề mặt:** Trước khi phun sơn phủ, cần đảm bảo lớp sơn lót đã được chà nhám phẳng bằng giấy nhám độ hạt 400-600#.
- 3. Thời gian sử dụng:** Hỗn hợp sau khi pha trộn nên được sử dụng hết trong vòng 4 giờ.

Vệ sinh thiết bị:

Vệ sinh súng phun và các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi hoặc dung dịch rửa súng phun chuyên dụng để tránh hiện tượng khô màng sơn. Chất thải sau khi vệ sinh phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin an toàn:

Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích công nghiệp, yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo về chuyên môn hoặc được hướng dẫn kỹ thuật. Cần đảm bảo các biện pháp sau:

- **Bảo hộ:** Luôn đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo lao động khi làm việc.
- **Tiếp xúc da:** Nếu dính vào da, rửa sạch bằng nước và xà phòng.
- **Tiếp xúc mắt:** Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
- **Môi trường:** Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng. Tuyệt đối không hít bụi sơn hoặc hơi sơn.

Quy cách đóng gói:

- 20kg

Bảo quản:

- **Nhiệt độ bảo quản:** 5~35°C
- **Hạn sử dụng:** 12 tháng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Các nội dung nêu trong tài liệu này được cung cấp dựa trên những dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất hiện có của Công ty chúng tôi. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, tài liệu này không cấu thành bất kỳ cam kết bảo hành nào và chỉ mang tính chất hướng dẫn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các thông tin có thể được điều chỉnh theo chính sách của Công ty và sự phát triển của sản phẩm; phiên bản được chúng tôi xác nhận sẽ là phiên bản cuối cùng có hiệu lực.

CÔNG TY TNHH SƠN GỖ CÔNG NGHIỆP CRF

Ô 3, 4, 9, 10, Lô B3, Đường D3, Khu công nghiệp KSB - Khu A,
Xã Bắc Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam