

**VPU-701****Mã sản phẩm:**

VPU-701 Sơn phủ trắng PU, độ bóng cao, chống ngả vàng.

**Công dụng:**

Nhẹ mùi, khả năng chống ngả vàng cao, độ che phủ cao và màng sơn dày dặn. Sản phẩm có độ sáng bóng cao cùng khả năng giữ màu và giữ độ bóng tuyệt vời, phù hợp sơn phủ các sản phẩm nội thất gỗ trắng yêu cầu đặc tính chống ngả vàng cao.

**Đặc tính sản phẩm:**

- Độ che phủ cao, dễ thi công
- Nhẹ mùi, thân thiện môi trường, chống ngả vàng cao
- Dễ phun, khả năng khử bọt tốt, màng sơn có độ dày dặn
- Có thể dùng làm sơn gốc (base) để pha các màu nhạt yêu cầu khả năng giữ màu, giữ độ sáng bóng cao.

**Thông số vật lý:****Hạng mục****Thông số**

Ngoại quan

Chất lỏng trắng, sánh đặc

Hàm lượng rắn

75 ± 2%

Độ bóng

> 95°

Độ nhớt (30°C)

4.500 ± 1.000 mPa.s

Tỷ lệ pha trộn

Sơn : Chất đóng rắn VPU-G6 : Dung môi = 1 : 0.8 – 1 : 0.8 – 1

**Dữ liệu thi công:**

Phương pháp thi công

Phun sơn

Dung môi pha loãng

VPU-X1

Độ nhớt thi công

10~14 giây (Cốc đo độ nhớt Iwata số 2)

Điều kiện thi công

10~35 °C

Độ dày màng sơn khuyến nghị

2 lớp phun hướng vuông góc (chéo nhau) (2 cross-coats)

## **Hướng dẫn sử dụng:**

- 1. Pha sơn:** Cho chất đóng rắn trực tiếp vào sơn, khuấy đều rồi mới thêm dung môi để điều chỉnh đến độ nhớt thi công.
- 2. Chuẩn bị bề mặt:** Trước khi phun sơn phủ, cần đảm bảo lớp sơn lót đã được chà nhám phẳng bằng giấy nhám độ hạt 400-600#.
- 3. Thời gian sử dụng:** Hỗn hợp sau khi pha trộn nên được sử dụng hết trong vòng 4 giờ.

## **Vệ sinh thiết bị:**

Vệ sinh súng phun và các dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi hoặc dung dịch rửa súng phun chuyên dụng để tránh hiện tượng khô màng sơn. Chất thải sau khi vệ sinh phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

## **Thông tin an toàn:**

Sản phẩm chỉ dùng cho mục đích công nghiệp, yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo về chuyên môn hoặc được hướng dẫn kỹ thuật. Cần đảm bảo các biện pháp sau:

- **Bảo hộ:** Luôn đeo găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và quần áo lao động khi làm việc.
- **Tiếp xúc da:** Nếu dính vào da, rửa sạch bằng nước và xà phòng.
- **Tiếp xúc mắt:** Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.
- **Môi trường:** Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng. Tuyệt đối không hít bụi sơn hoặc hơi sơn.

## **Quy cách đóng gói:**

- 20kg

## **Bảo quản:**

- **Nhiệt độ bảo quản:** 5~35°C
- **Hạn sử dụng:** 12 tháng, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và nguồn lửa.

## **Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:**

Các nội dung nêu trong tài liệu này được cung cấp dựa trên những dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất hiện có của Công ty chúng tôi. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, tài liệu này không cấu thành bất kỳ cam kết bảo hành nào và chỉ mang tính chất hướng dẫn trong việc lựa chọn sản phẩm. Các thông tin có thể được điều chỉnh theo chính sách của Công ty và sự phát triển của sản phẩm; phiên bản được chúng tôi xác nhận sẽ là phiên bản cuối cùng có hiệu lực.